

## SAMTEK - XP02

### Sơn chống thấm xi măng POLYMER

#### MÔ TẢ

**SAMTEK - XP02** là vữa lỏng, tính dẻo, linh động, gốc Xi măng – Polymer 2 thành phần, chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, sửa chữa và bảo vệ bề nước ăn, tầng hầm, sân thượng, ban công, cầu, tường chắn... Trám các vết nứt chân chim, các vết nứt đang phát triển. Sản phẩm này được sử dụng trước các hạng mục hoàn thiện khác như sơn bả, ốp lát, lắp đặt thiết bị...nhằm đảm bảo bề mặt khô ráo, không thấm nước.

#### ƯU ĐIỂM

- \* Dễ trộn và dễ thi công.
- \* Kết dính tốt với bề mặt .
- \* Không thấm nước.
- \* Là lớp cản hiệu quả tránh quá trình cacbonat hóa.
- \* Không độc.
- \* Không ăn mòn.
- \* Đàn hồi nhẹ.
- \* Khả năng chịu uốn tốt.
- \* Có 2 màu Xám và trắng.
- \* Hiệu quả kinh tế cao.

#### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- \* Khối lượng riêng:
  - Thành phần A : ~1.02 kg/ lít.
  - Thành phần B : ~1.4 kg/ lít (tỷ trọng đồ đồng).Hỗn hợp mới trộn: ~ 2.10kg/lít.  
Thành phần A : B = 1: 4 ( theo khối lượng).
- \* Mỗi bộ sản phẩm được 10 lít vữa lỏng chống thấm.
- \* Mật độ tiêu thụ: 1.0kg/ m<sup>2</sup>/ lớp.
- \* Nơi có áp lực dưới 1m : 2.0kg/ m<sup>2</sup>/ 2lớp.
- \* Nơi có áp lực trên 1m : 3.0kg/ m<sup>2</sup>/ 3lớp.



## SAMTEK - XP02

### Sơn chống thấm xi măng POLYMER

#### THI CÔNG

\* Bề mặt phải được làm sạch, không dính dầu mỡ và bụi bẩn. Bề mặt sắt và thép phải sạch không bị rỉ sét. Đối với bề mặt hút nước phải được bảo hòa và không được đọng nước trước khi thi công lớp SAMTEK - XP02 thứ nhất.

\* Thông thường, trộn bộ 2 thành phần với nhau sẽ tạo thành một loại hồ sệt, lỏng, có tính linh động cao. Trộn trong thùng sạch, cho thành phần bột vào từ từ thành phần lỏng và khuấy đều bằng máy trộn điện có tốc độ thấp (<600 vòng/phút).

\* Thi công lớp thứ nhất khi bề mặt đang còn ẩm nhờ bảo hòa. Sau khoảng 4 - 8 giờ (ở nhiệt độ 25°C) tiến hành thi công lớp thứ 2, khi thi công trên sàn, để tránh nguy cơ làm tổn hại lớp thứ nhất nên thi công lớp thứ hai sau 24 giờ. Luôn thi công 2 lớp vuông góc với lớp 1. Độ dày mỗi lớp tối đa 2mm.

**Chú ý:** thi công 3 lớp cho những nơi bị thấm nặng.

Thời gian cho phép thi công ~ 30 phút (ở 27°C). Nhiệt độ thi công Tối thiểu 8°C, tối đa là 40°C. Thi công bằng máy phun cao áp hoặc cọ, rulo.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với phòng kỹ thuật của Công ty SAMTEK.

#### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng/Màu : Thành phần A: Lỏng/ màu trắng. Thành phần B: Dạng bột màu xám hoặc màu trắng.

Đóng gói 5 kg/thùng: Thành phần A : 1 kg + Thành phần B : 4 kg.

Đóng gói 20 kg/thùng: Thành phần A : 4 kg + Thành phần B : 16 kg.

Hạn sử dụng: 6 tháng.

Bảo quản: nơi thoáng mát, có bóng râm.

