

Client's name : SIKA LIMITED (VIETNAM)
Tên khách hàng : CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

Client's address : STREET 10, NHON TRACH 1 INDUSTRIAL ZONE, PHUOC THIEN COMMUNE, NHON TRACH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE
Địa chỉ : ĐƯỜNG SỐ 10, KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH I, XÃ PHƯỚC THIÊN, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:

Các thông tin nhận dạng mẫu do khách hàng cung cấp:

Name of sample / Tên mẫu : LIQUID WATERPROOFING PRODUCTS
SẢN PHẨM CHỐNG THẤM DẠNG LỒNG
Sika® Raintite

Quantity / Số lượng mẫu : 01 sample / mẫu (20kg pail / thùng 20kg)


Date of receiving / Ngày nhận mẫu : 18-Feb-2022

Time of testing / Thời gian thử nghiệm : From / từ 18-Feb-2022 to / đến 22-Mar-2022

Test condition / Điều kiện thử nghiệm : Temperature / Nhiệt độ : 23 ± 2 °C
Humidity / Độ ẩm : 50 ± 10 %

Test result / Kết quả thử nghiệm : See next page(s) / Xem trang sau

Signed for and on behalf of
SGS Vietnam LTD



Le Tien Du
Lab Assistant Manager
Industrial Services

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Characteristic <i>Tên chỉ tiêu</i>	Unit <i>Đơn vị</i>	Test methods <i>Phương pháp thử nghiệm</i>	Test result <i>Kết quả thử nghiệm</i>
1. Tensile strength (*) <i>Độ bền kéo</i>	MPa	ASTM D412 - 16 (Reapproved 2021)	3.88
2. Elongation at break (*) <i>Độ giãn dài khi đứt</i>	%	ASTM D412 - 16 (Reapproved 2021)	146.8
3. Pull-off adhesion strength of coatings on concrete / <i>Cường độ bám dính trên nền bê tông</i>	MPa	ASTM D7234 - 21	1.73

Note / Ghi chú:

- Test age / *Tuổi thử nghiệm*: 14 days / ngày.
- (*) Test speed / *Tốc độ thử*: 500 mm/min.

Photo of submitted sample / Hình ảnh mẫu nhận:



SGS authenticate the photos on original report only/ *SGS chỉ xác thực các hình ảnh trong báo cáo chính thức*

*** END OF THE REPORT ***

082110

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.