

KT3-02509AXD7/2

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST REPORT

25/09/2017  
Page 01/01

- Tên mẫu/ *Name of sample* : SIKA SWELLSTOP II  
THỬ NGHIỆM THEO HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC SỐ KT3-0069/DH17
- Số lượng mẫu : 01 [1m, tiết diện (19 x 10) mm]  
*Quantity*
- Ngày nhận mẫu : 31/08/2017  
*Date of receiving*
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM  
*Customer* Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Thời gian thử nghiệm : 06/09/2017 – 20/09/2017  
*Testing duration*
- Phương pháp thử : Tham khảo/ *Refer to* ASTM D 471 – 16  
*Test method*
- Kết quả thử nghiệm :  
*Test results*

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Độ trương nở, <i>Percent change in volume</i>	
• 2 - ngày/ <i>day</i>	194
• 7 - ngày/ <i>day</i>	302

**Ghi chú/ *Note*:**

Mẫu được thử vào ngày 20/09/2017 với sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan  
*The samples were tested on 20/09/2017 with the witness of the customer and related parties*

**P. TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG**  
**DEPUTY HEAD OF CIVIL**  
**ENGINEERING TESTING LAB.**



Trần Huỳnh Chương

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu / *Name of sample and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95% confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
*Not applicable*