

KT3-02428HD3/1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

19/11/2013  
 Page 01/ 01

1. Tên mẫu : **SIKA WATERSTOP V-15E**  
*Name of sample*
2. Số lượng : 01  
*Quantity*
3. Mô tả : 01 tấm vật liệu màu vàng, kích thước khoảng (123 x 15) cm  
*Description*  
 01 yellow material sheet, dimensions (123 x 15)cm
4. Ngày nhận mẫu : 08/11/2013  
*Date of receiving*
5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM**  
*Customer*  
**KCN 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai**
6. Điều kiện thử nghiệm : Nhiệt độ và độ ẩm phòng thử nghiệm: (25 ± 3)°C; (60 ± 5) % RH  
*Test condition*  
*Temperature and humidity at test lab*
7. Thời gian thử nghiệm : 09/11/2013 – 13/11/2013  
*Test period*
8. Kết quả thử nghiệm :  
*Test result*

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test results</i>
8.1 Độ cứng Shore A/ <i>Shore A hardness</i>	ASTM D 2240 - 05	80
8.2 Độ bền kéo/ <i>Tensile strength</i> , MPa	ASTM D 412 - 06	14,9
8.3 Độ dẫn dài khi đứt/ <i>Elongation at break</i> , %	ASTM D 412 - 06	400

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG  
 HEAD OF CONSUMER PRODUCTS  
 TESTING LABORATORY



**Nguyễn Phước Hải**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 VICE DIRECTOR



**Trần Thị Mỹ Hiền**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. / *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. / *Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
 Not applicable