

KT3-3352XD0/2

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

23/11/2010  
 Page 01/01

1. Tên mẫu : SIKAMENT NN  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : 01 (1,0L)  
*Quantity*
3. Ngày nhận mẫu : 16/11/2010  
*Date of receiving*
4. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM  
*Customer* KHU CN1, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI
5. Thời gian thử nghiệm : 17/11/2010 – 23/11/2010  
*Test duration*
6. Kết quả thử nghiệm :  
*Test result*

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
1. Tỷ khối ở 25 °C <i>Specific gravity at 25 °C</i>	ASTM C 494 - 99	1,202
2. Độ pH ở 25 °C <i>pH index at 25 °C</i>	Tham khảo/ refer to ASTM D 1293 - 99	8,29
3. Phần còn lại sau khi sấy, % <i>Residue by oven drying</i>	ASTM C 494 - 99	40,9

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG  
 HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.



NGUYỄN HỒ NAM

PHỤ TRÁCH KTN CƠ-ĐIỆN  
 MECH. ELEC. TESTING DIV. MANAGER



TÔN THẤT KIÊM

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.  
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. / N/A: không áp dụng.  
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3. / Not applicable.  
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample and customer are written as customer's request.  
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn