

Premium Wax/Resin Ribbon

T209

BARCODING THE WORLD

T209 – Ribbon Wax/Resin hiệu suất cao, in sắc nét, bền vượt trội, đa năng với nhiệt độ in thấp, độ đậm cao và khả năng chịu mài mòn vượt trội. Đặc biệt phù hợp cho in ấn độ phân giải cao và vận hành ổn định ở tốc độ in nhanh, T209 là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ngành cần hiệu suất in cao và độ tin cậy tối ưu.

Độ nhạy ưu việt

Tương thích vật liệu xuất sắc

Chống mài mòn vượt trội

Chất lượng bản in sắc nét

Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5



1.88 ODR

Độ sắc nét

0 - 100



97

Mã vạch 0°

0 - 100



100

Mã vạch 90°

0 - 100



85

Font chữ nhỏ nhất

0 - 6



4pt

Đồ họa

0 - 100



97

Khả Năng Tương Thích

L3- < L2- < L1-

Giấy không tráng phủ

Giấy viết, da động vật

Giấy tráng phủ

Art Paper, Art Printing Paper, High Gloss Paper

Giấy tổng hợp

Synthetic Paper

Film

PP/PET/PE/BOP P/PVC ...

T209

TDM242


TDM238

Độ Nhạy

Tốc độ in




Nhiệt độ in



Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Lý

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in .



Khả Năng Kháng Nước

Nhấn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.



Hạn chế phai màu


Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhấn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.




Chịu được thử nghiệm nhiệt độ thấp

Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



Thuộc Tính Sản Phẩm

Màng PET	Ruy Băng
Độ dày: 4.5μm	Độ dày: 6.7±0.3μm
Màu Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 85±3°C
Điều Kiện Lưu Trữ	
Nhiệt độ: 5~35°C Hạn sử dụng: 12 tháng	Độ ẩm: 20~80%



GIẤY CHỨNG NHẬN



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



HALOGEN

Premium Wax/Resin Ribbon

T209

BARCODING THE WORLD



Công ty TNHH Todaytec Việt Nam
Tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869
Email: Marketing@todaytec.com.vn
Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM
Kho: Số 17, Quang Tiến, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội