

Premium Enhanced Wax Ribbon

TDW136

BARCODING THE WORLD

TDW136 – Ribbon Wax Nâng Cấp, Chống Trầy Xước Vượt Trội, Độ Nhảy Cao!

Với khả năng chống trầy xước ưu việt, sánh ngang với nhiều dòng wax/resin. Độ nhảy cao giúp in sắc nét, bám dính tốt trên đa dạng bề mặt vật liệu in. Ngay khi ra mắt, TDW136 đã được khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao nhờ chất lượng in sắc nét, ổn định cùng độ bền vượt trội.

- Khả năng tương thích vật liệu ưu việt
- Khả năng chống trầy xước vượt trội
- Độ nhảy tuyệt đối

Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5



2.12 ODR

Độ sắc nét

0 - 100



90

Mã vạch 0°

0 - 100



100

Mã vạch 90°

0 - 100



85

Font chữ nhỏ nhất

0 - 6



4pt

Đồ họa

0 - 100




95

Độ Nhảy

Tốc độ in

8ips



Nhiệt độ in

Trung bình


Thấp

Cao

Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Lý

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in.



Khả Năng Tương Thích

L3- <L2- <L1-

Giấy không tráng phủ

Giấy viết, da động vật

Giấy tráng phủ


Art Paper, Art Printing Paper, High Gloss Paper

Giấy tổng hợp

Synthetic Paper

Film label

PP/PET/PE/BOPP/PVC (Low scratch resistance)



Khả Năng Kháng Nước

Nhấn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.



Hạn chế phai màu

Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhấn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.



Chịu được thử nghiệm nhiệt độ thấp


Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



Thuộc Tính Sản Phẩm

Màng PET	Ruy Băng
Độ dày: 4.5μm	Độ dày: 8.0±0.3μm
Màu Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 77±3°C
Điều Kiện Lưu Trữ	
Nhiệt độ: 5~35°C	Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng	

Đánh Giá Sản Phẩm



GIẤY CHỨNG NHẬN



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



HALOGEN

Premium Enhanced Wax Ribbon

TDW136

BARCODING THE WORLD



Công ty TNHH Todaytec Việt Nam
Tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm
có thể truy cập tại trang web của
chúng tôi
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869

Email: Marketing@todaytec.com.vn

Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm,
Phường An Lạc, Quận Bình Tân